

TRESTJERNER GULVLAK OLIEBASERET

Produkttype og egenskaber:

TreStjerner Gulvlak Oliebaseret er en hurtigtørrende, højkvalitets polyuretanforstærket alkydlak, som tåler hård belastning og giver et lyst og smukt resultat. Lakken indeholder aktivt lysfilter, der hæmmer gulning af træværket og modvirker nedbrydning af lakfilmen. Lakken er meget ridsefast og har god vand- og kemikaliebestandighed. Er lugtsvag.

Anvendelsesområder:

TreStjerner Gulvlak Oliebaseret anvendes indendørs og udendørs på både nye, ubehandlede og tidligere lakerede underlag. Anbefales på trægulve, parket og kork. Er specielt velegnet til gulve, trapper, køkkenborde og møbler samt til lakering af vådrum. Udendørs har TreStjerner Gulvlak Oliebaseret god modstand mod fugt og sollys og kan derfor anvendes på døre og lister/karme.

Forbehandling:	Alle underlag skal først afrenses med TreStjerner Gulvrens. Underlag, der tidligere er lakeret/fabriklakeret slibes matte med sandpapir korn 150-180. Brug slibemaskine for at sikre en ensartet og grundig mattering. Vær omhyggelig med slibning mellem stavene/plankerne for at undgå at lakken sprækker (skaller af). Støvsug underlaget og aftør derefter underlaget med en microfiber klud.
Brugsanvisning:	Omrør lakken godt både før og under brug. Påfør lakken med en gulvlakpensel eller rulle. Nyt, ubehandlet træ påføres min. 3 strøg. Tidligere lakerede underlag min. 2 strøg. Kork og porøse underlag min. 5 strøg. På ubehandlet træværk fortyndes første strøg med 10% mineralsk terpentin. Evt. fiberrejsning slibes let ned med slibepapir korn nr. 180. For at sikre god vedhæftning anbefales en let slibning mellem påføringerne.
Påføringsmetode:	Lakpensel eller lakrulle. Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.
Anbefalet forbrug:	10-12 m ² /litr./strøg.
Anbefalet filmtykkelse (tør):	30-40 µm pr. strøg.
Viskositet:	50-55 sek. (DIN-Cup 4)
Litervægt:	0,89
Volumentørstof (i %):	Ca. 37
Tørretider (23°C, 50% R.F.):	Kan overlakeres efter min. 8 timer. Klar til brug: Ca. 10 timer. Undgå stor belastning den første uge efter lakering.
Glans (v/60°C):	Mat: 18-25. Halvblank: 55-65. Blank: 88-95.

Data for højtrykssprøjte:	Dyse: 0.013" Viftevinkel: Op til 80°C Arbejdstryk: Min. 150 kg/cm ²
Fortynder/Rengøring:	Mineralsk terpentin. Værktøj rengøres i mineralsk terpentin.
Emballage:	0,75 – 3 - 10 liter. 10 liter kun i mat og halvblank. Bør ikke tones.
Affaldshåndtering:	Flydende maling/lak må ikke hældes i kloak/afløb. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.
Bemærk:	Lav temperatur, høj luftfugtighed og forbrug ud over anbefalet mængde vil forlænge tørretiderne og tiden for overlakering. Sørg for god ventilation. På tidligere fabrikslakeret parket anbefales det at lave en opstrøgsprøve for at kontrollere vedhæftning til underlaget. Gummifuger i skibsgulve kan påvirke lakkens tørretid. Lav en prøve. Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug.
Yderligere information:	Se sikkerhedsdatablad for produktet til erhvervsmæssige brugere. Kodenr. 1993: 2-3. VOC: EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010). Produktet indeholder max. 500 g/l VOC.
Revisionsdato:	01.11.2012