

Produktinformation:

SOLID Spartelmasse Mellem

Færdigblandet spartelmasse**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

SOLID Spartelmasse Mellem er en færdigblandet letspartel til fuldspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum.

Produktet har en god krop, høj fyldningsgrad og minimalt svind, hvilket gør den fremragende at arbejde med. Den er velegnet til overmaling med dispersions- og alkydmalinger.

Spartelmassen er CE-godkendt til spartling af gipspladesamlinger i henhold til EN 13963.

Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.

SOLID Spartelmasse Mellem er indeklimalmærket iht. Emission EC 1^{PLUS}.

Fysiske / kemiske data:**Spartelmasse:**

Type:	Letspartelmasse baseret på vinylacetatcopolymer.
Konsistens:	Pastøs, tixotropisk masse
Vægtfylde:	ca. 1,0 kg/liter
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring (frostfrit).
Emballage:	10 ltr/sp.
Farve:	Lys grå

Hærdet spartelmasse:

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Spartelmassen er ikke vandbestandig.

Brugsanvisning:

<i>Forberedelse af materialer:</i>	<i>Alle overflader skal være rene, tørre, fri for støv og løse partikler. På afsmittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med en væggrunder</i>
<i>Påføring:</i>	<i>SOLID Spartelmasse Mellem påføres med spartel. Ved spartling af tykkere lag end 4 mm påføres spartelmassen af flere gange, og hvert lag skal være tørt inden næste lag påføres. For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelser.</i>
<i>Rækkeevne:</i>	<i>1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse.</i>
<i>Tørretid:</i>	<i>Tørretiden er meget afhængig af den påførte lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed, ventilation m.m. Under normale omstændigheder er spartelmasse slibetør efter 8-10 timer.</i>
<i>Rengøring:</i>	<i>Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse kan opløses ved iblødsætning i vand.</i>

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**