

JOTAPROFF Træbeskyttelse

JOTAPROFF Fasadeakryl

Produktbeskrivelse

Type

Velpigmenteret akrylmaling. Anvendes i system med VISIR Oljegrunning.

Egenskaber og fordele

Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel. Det høje indhold af pigmenter beskytter træværket mod sollysets nedbrydende virkning og giver en meget god vejrbestandighed.

Anvendelsesområde

Til udendørs brug på facadeplader og træværk.

Produktdata

Emballagestørrelser	3 l (base 2,7 l) og 10 l (base 9 l)		
Fås i følgende baser	Hvid, A, B, C og oxydrød. BASER SKAL TONES.		
Generisk type	Baseret på akrylat.		
Tørstof	35	± 2	volumen% Hvid
Litervægt	1,3		kg/l Hvid
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 130 g/l VOC.		

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt. Overfladebehandling på brandbeskyttet træværk kan give saltudslag/afskalninger. Tidligere tjære-/mineraloliebehandling kan misfarve nyt topstrøg. Lav prøveopstrøg. Sol på halvtør maling kan give skintørning og solblærer. Vær opmærksom på linolie-/fugtproblemer. Dug kan give matte skjolder.

Mal ikke hvis der er fare for dug eller regn, inden malingfilmen er tør. Husk at behandle endetræet.

Påføringsmetoder

Pensel, rulle eller sprøjte.

Vejledende dato for air spray

Sprøjtedyse	0.46 mm (0.018")
Sprøjtevinkelgrader	65-80°
Dysetryk	15-18 Mpa (150-180 kg/cm ²)

Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget skal være over +5°C.

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Tør	Minimum	40 µm
Tør	Maksimum	50 µm
Våd	Minimum	90 µm
Våd	Maksimum	100 µm

De oplyste tal ovenfor er for uhøvlet træværk.

Forbrug pr. strøg

Teoretisk	2 - 4	m ² /l
Teoretisk	1	m ² /l
Anbefalet	3 - 6	m ² /l
Anbefalet	5	m ² /l
Anbefalet, uhøvlet træværk	8 - 10	m ² /l
Anbefalet, uhøvlet træværk	7	m ² /l
Anbefalet, høvlet træværk	10 - 12	m ² /l
Anbefalet, høvlet træværk	11	m ² /l

Fortynding

Tilsæt ikke fremmede olier.

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Tørretider

Afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.

Relativ Fugtighed (RF)	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	5°C	15°C	23°C
Overfladetemperatur	5°C	15°C	23°C
Støvtør	1.5 timer	1 time(r)	0.5 timer
Overmalingsinterval, min.	10 timer	9 timer	8 timer

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Afrund skarpe kanter. Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger, rengøres med JOTUN Husvask og afrenses med stålkardæsk. Tidligere behandlet træværk rengøres med JOTUN Kraftvask. Løs maling/træbeskyttelse og løse træfibre afrenses med stålkardæsk/afskrabning.

Forbehandling

Påfør JOTUN Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen.

Grunding

Bart, friskt træværk påføres VISIR Oljegrunding. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ påføres 3 strøg vådt-i-vådt. Bart jern grundes med 2 x QUICK BENGALACK METALGRUNDING.

Topstrøg

JOTAPROFF Træbeskyttelse. Nyt, høvlet træværk: 3 strøg. Tidligere behandlet og uhøvlet træværk: 2 strøg.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit. Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.