

Shipolin

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en alkydbaseret thixotropisk topcoat.

Egenskaber og fordele

Den har en glansfinish med fremragende nivelerende egenskaber. Glans finish med god bevaring af glansen. Nem at påføre.

Anvendelsesområde

Anvendes som topcoat over vand.

Produktdata

Kulører	iht. farvekort		
Generisk type	alkyd		
Tørstof	47	± 2	volumen%
Flammepunkt	62 °C		
VOC-USA	425	g/l	EPA Method 24
VOS-Solvent Emission Directive	3,57	g/kg	SED (1999/13/EC)

Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Shipolin	1 / 3	1 / 3

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

Påføringsinformation

Produktet kan påføres med

Pensel: Brug en børste af høj kvalitet med naturhår (grævling eller okse).

Rulle: Anvend 2 mm nap foam ruller eller 5 mm nap naturhårs ruller

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Tør	Minimum	30 µm
Tør	Maksimum	50 µm
Tør	Typisk	40 µm
Våd	Minimum	65 µm
Våd	Maksimum	110 µm
Våd	Typisk	85 µm

Forbrug pr. strøg

Teoretisk	15,7 - 9,4	m ² /l
Teoretisk	11,8	m ² /l

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

Fortynder

Jotun Thinner No. 2 / Mineralsk terpentin

Tørretider

Relativ Fugtighed (RF)	50 %	50 %	50 %	50 %
Overfladetemperatur	5°C	10°C	23°C	40°C
Berøringstør	8t	6t	4t	2t
Håndteringstør	20t	14t	6t	3t
Overmalingsinterval, min.	36t	18t	16t	12t

Brugsanvisning

Forarbejde

Overflader med fedt, olie eller anden forurening rengøres med anbefalet Jotun Yachting rengøringsmiddel. Højtryksrens med ferskvand efterfulgt af slibning med korn P280-P360 er nødvendigt. Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og uden nogen former for urenheder.

Grunding

Se teknisk datablad under brugsanvisning for det valgte Jotun Yachting produkt.

Spartel, fugemasse

Se teknisk datablad under brugsanvisning for det valgte Jotun Yachting produkt.

Slutstrøg

Påfør 2 lag.

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Lagerholdbarhed v. 23°C

Shipolin 48 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 825089

Sikkerhedsregler

2-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.