

JOTUN Knast- og Spærregrunder

JOTUN Kvist- og sperregrunning

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar spærende grunding til indendørs brug, der er baseret på modificeret epoxyharpiks.

Vandfortyndbar, mat, hvid spærende interiørgrunding.

Egenskaber og fordele

Produktet begrænser muligheden for gennemslag fra knaster, gulnet træværk, sod, nikotin, tusch og reducerer misfarvning fra vand- og olieopløselige farvestoffer.

Gennemslag af harpiks fra knaster er et naturligt fænomen, som altid vil kunne ske.

Anvendelsesområde

Alle underlag med behov for isolering og knastlak på nyt og gammelt underlag. Produktet anbefales kun til indendørs brug.

God vedhæftning på vanskelige underlag som fliser, plast, metal i tørre rum.

Produktdata

Emballagestørrelser	0,68 l, 2,7 l og 9 l
Toning	Produktet skal ikke tones eller blandes med andre produkter.
Kulører	Hvid
Glansgrad	Mat
Litervægt	1,25 kg/l
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 10 g/l VOC.

Påføringsinformation

Påføringsmetoder

Rulle, pensel eller airless sprøjte.

Vejledende dato for air spray

NB! Sprøjteudstyr skal rengøres grundigt før og efter brug. Ved sprøjtepåføring skal man passe på: forvarmning bør ikke være slået til. Sprøjten skal rengøres med store mængder vand inden brug (20-80 l rent vand). Skift filter inden brug af JOTUN Knast- og Spærregrunder. Rengør sprøjten godt efter brug: Gør rent til der kun kommer rent, klart vand ud af dysen, herefter med min. 40 liter vand som rundpumpes 5-10 minutter. Sprøjten og andet udstyr rengøres umiddelbart efter brug hver dag. Ny sprøjte bør rengøres godt før brug. Brug cellulosefortynder og pump igennem 3-5 minutter og afslut med rent vand. Pensler, ruller og andet udstyr rengøres så hurtigt som muligt i rent vand.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +15°C. Udluft godt under og efter påføring.

JOTUN Kvist- og spærregrunning

Forbrug pr. strøg

Anbefalet 8 - 10 m²/l

Fortynder

Må ikke fortyndes.

Rengøring af maleværktøj

Brug udelukkende vand ved rengøring.

Tørretider

Relativ Fugtighed (RF)	50 %
Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C
Støvtør	1 time(r)
Overmalingsinterval, min.	12 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med JOTUN Husvask. Skyl godt med rent vand. Tidligere malede underlag slibes matte og afstøves.

Grundning

Let misfarvet underlag og gulnet panel: 1-2 x JOTUN Knast- og Spærregrunder. Meget misfarvede underlag og ubehandlet træværk: 2 x JOTUN Knast- og Spærregrunder. NB! Grundningen skal tørre min. 12 timer mellem hvert strøg.

Gennemslag fra underlaget kan misfarve den våde malingsfilm, men fikseres ved optørring og siver ikke igennem næste strøg.

Topstrøg

Overmales med Jotuns anbefalede interiørprodukter.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.