

TRESTJERNER GULVLAK VANDFORTYNDBAR

Produkttype og egenskaber:

TreStjerner Gulvlak Vandfortyndbar er en akryl-/polyurethanlak af meget høj kvalitet til træ og parket. Lakken har en rigtig god slidstyrke og god modstand over for kemikalier. Lakken er lugtsvag og tørrer hurtigt. TreStjerner Gulvlak Vandfortyndbar giver lyse træsorter et lyst udseende og en fin lød på mørke træsorter.

Anvendelsesområder:

På gulve og trapper af træ, parket og møbler. Anvendes på ubehandlede, lakerede, oliebehandlede og ludbehandlede underlag.

Forbehandling:	Alle underlag skal først afrenses med TreStjerner Gulvrens. Underlag, der tidligere er lakeret/fabrikslakeret slibes matte med sandpapir korn 150-180. Brug slibemaskine for at sikre en ensartet og grundig mattering. Støvsug underlaget og aftør derefter underlaget med en microfiber klud.
Påføring/Brugsanvisning:	Omrør lakken godt både før og under brug. Underlaget skal være tørt. Hæld en passende mængde lak på gulvet, og fordel lakken ensartet og fyldigt i træværkets længderetning. Påfør lakken med en gulvlakpense eller en lakrulle. Arbejd hurtigt og effektivt for at undgå at komme tilbage i halvtør behandling. Nye og ubehandlede gulve påføres 3 strøg TreStjerner Gulvlak Vandfortyndbar. Tidligere lakerede gulve påføres 2 strøg. På gulve, der er oliebehandlede, påføres 2 strøg. NB! Lav en prøve på gulve, der tidligere har været oliebehandlede, for at se om lakken er kompatibel med olien.
Påføringsmetode:	Lakpense eller filtrulle/microfiberrulle.
Anbefalet forbrug:	8–10 m ² /litr./strøg.
Anbefalet filmtykkelse (tør):	30-40 µm pr. strøg.
Viskositet:	Ca. 25 sek. (DIN-Cup 4)
Litervægt:	1,05
Volumentørstof (i %):	Ca. 30
Tørretider (23°C, 50% R.F.):	Kan overlakeres efter 4 timer. Klar til brug: 8 timer. Undgå stor belastning den første uge efter lakering.
Glans (v/60°C):	Halvblank: 35-45. Silkemat: 14-22.
Fortynder/Rengøring:	Lakken skal ikke fortyndes. Rengøres med vand.
Emballage:	0,75 – 3 - 10 liter. Skal ikke tones.

Affaldshåndtering:	Flydende maling/lak må ikke hældes i kloak/afløb. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.
Bemærk:	Omrøres godt fra bunden og opefter. Undgå gulvvask og tæpper på gulvet den første uge efter lakering. Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Lagres og transporteres frostfrit. Temperaturen skal være over +10°C under brug. Lav temperatur, høj luftfugtighed og forbrug ud over anbefalet mængde vil forlænge tørretiderne og tiden for overlakering.
Yderligere information:	Se sikkerhedsdatablad for produktet til erhvervsmæssige brugere. Kodenr. (1993): 0-1. VOC: EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produktet indeholder max. 90 g/l VOC.
Revisionsdato:	01.11.2012