

DRYGOLIN Vindues- og Dørmaling

DRYGOLIN Vindus- og dørmaling

Produktbeskrivelse

Type

Meget vejrbestandig oliemaling til beskyttelse af træværk udendørs.

Egenskaber og fordele

Flyder godt sammen og efterlader ikke penselstriber. Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel. God kantdæk.

Anvendelsesområde

Specielt velegnet til høvlet træværk som fx vinduer, døre, udhæng, havemøbler, garageporte, hegn og lign. Anvendes på nyt træværk, tidligere olielaseret, træbeskyttet eller malet træværk, også trykimprægneret. Kan også benyttes som topstrøg på stål og andre metaller.

Produktdata

Emballagestørrelser	1 l (base 0,9 l) og 3 l (base 2,7 l)
Fås i følgende baser	A, B, C, oker, oksydrød og gul.
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor.
Kulører	Tilgængelige færdigtonede farver: Hvid
Glansgrad	40-60 halvblank
Generisk type	Tixotropisk, alkydoliebaseret vindues- og dørmaling.
Tørstof	42 ± 2 volumen% Hvid
Litervægt	1,2 Hvid
Flammepunkt	62 °C
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 300 g/l. Dette produkt indeholder max 300 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt. Overfladebehandling på brandbeskyttet træværk kan give saltudslag/afskalninger. Tidligere tjære-/mineraloliebehandling kan misfarve nyt topstrøg. Lav prøveopstrøg. Sol på halvtør maling kan give skintørring og solblærer. Vær opmærksom på linolie-/fugtproblemer. Dug kan give matte skjolder.

Påføringsmetoder

Pensel eller rulle.

Vejledende data for air spray

Sprøjtedyse	0.46 mm (0.018")
Sprøjtevinkelgrader	65°- 80°

DRYGOLIN Vindus- og dørmaling

Dysetryk Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm²)

Påføring med sprøjte må kun udføres af professionelle brugere.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +5°C.

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Tør	Minimum	30 µm
Tør	Maksimum	50 µm
Våd	Minimum	80 µm
Våd	Maksimum	120 µm

De oplyste tal ovenfor er for uhøvlet træværk. For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok maling på kanter/høvlede flader/detaljer, min 3 strøg (100 µm tør malingfilm).

Forbrug pr. strøg

Anbefalet, uhøvlet træværk	5 - 8	m ² /l
Anbefalet, høvlet træværk	7 - 11	m ² /l

Fortynding

Må ikke blandes med andre malingsprodukter. Tilsæt ikke fremmede olier.

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold, indtrængning i underlaget og filmtykkelse. Lavere temperatur vil forlænge tørretiderne. Skal der påføres mere end et strøg, bør disse påføres med højst 14 dages mellemrum for at få bedst mulig vedhæftning mellem strøgene.

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	5°C	15°C	23°C
Overfladetemperatur	5°C	15°C	23°C
Støvtør	24 time(r) - 48 time(r)	12 time(r)	6 time(r)
Overmalingsinterval, min.	4 dage	48 time(r)	24 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Afrund skarpe kanter. Vacuum- og dypimprægneret træværk (indeholder voks eller silikone) affedtes med cellulosefortynder. Smudsige underlag og underlag med overfladeskimmel rengøres med JOTUN Husvask. Tidligere malet og vejrslidt træværk rengøres med JOTUN Husvask. Skyl godt med rent vand. Løs maling/træbeskyttelse og løse træfibre afrenses med stålkardæsk/afskrabning. Blanke underlag slibes mat.

Forbehandling

Bart træværk påføres 1 x VISIR Oljegrunding. Tidligere behandlet underlag påføres JOTUN Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen.

Grundning

DRYGOLIN Vindus- og dørmaling

Bare områder efter afrensning med stålcardæsk/afskrabning grundes med VISIR Oljegrunding. Bart træværk og kitfalses grundes med 1 x VISIR Oljegrunding. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ påføres 3 strøg vådt-i-vådt.

Topstrøg

DRYGOLIN Vindues- og Dørmaling. Nyt, høvlet træværk: 3 strøg. Tidligere behandlet og uhøvlet træværk: 2 strøg. Grundede pletter: 1 strøg efterfulgt af 2 hele strøg.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit. Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering

Flydende træbeskyttelse må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 927317

Sikkerhedsregler

1-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.