

JOTUN Original Akryl Murmaling

Produktbeskrivelse

Type

Silkemat, akryl murmaling til udendørs brug, velegnet på beton.

Egenskaber og fordele

Meget god farve- og glansstabilitet. Stort udvalg af farver. Forebygger overfladeskimmel.

Anvendelsesområde

Anvendes på puds med et højt cementindhold, på beton, eternit og andre mineralske underlag. Cementfiberplader behandles iht. pladeleverandørens anbefaling. Produktet anbefales ikke på puds med et højt kalkindhold. Produktet anbefales kun til udendørs brug.

Produktdata

Emballagestørrelser	3 l (fyldningsgrad 2,7 l) og 10 l (fyldningsgrad 9 l).
Fås i følgende baser	A, B og C. Baser skal tones.
Toning	Skal tones i Jotun Multicolor .
Kulører	Hvid
Glansgrad	07 Silkemat
Generisk type	Ren akrylmaling.
Tørstofindhold efter volumen	40 ± 2 volumen%
Litervægt	1.34
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet indeholder max 40 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt før brug. **JOTUN Original Akryl Murmaling** må ikke fortyndes. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Maling betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, påføring osv.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller sprøjte.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0,53 mm (0,021")
Sprøjtevinkel	65–80°
Dysetryk	15 MPa (150 kg/cm ²)

Rækkeevne og filmtykkelse

**Forbrug pr. strøg
(m²/liter)**

**Filmtykkelse pr. lag
(µm)**

		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	6 – 9	111 – 167	44 – 67

Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget skal være over +5°C.

Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugsevne, luftfugtighed og ventilation.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:		
Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%
Lufttemperatur	10°C	23 °C
Overfladetemperatur	10°C	23 °C

Støvtør	2 time(r)	30 min.
Kan overmales efter	20 time(r)	10 time(r)

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Overfladeskimmel, sod og anden smuds fjernes med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens** med efterfølgende skylning med rent vand. Fugtiveauet i underlaget skal være max. 6% ved behandling.

Alle byggetekniske mangler skal udbedres, inden malebehandlingen starter.

Underlag	Forbehandling
Ny beton / ubehandlet beton:	Formolie/slamhud fjernes med mekanisk rensning/sandblæsning.
Pudsede underlag:	Løs puds skal fjernes. Pudsarbejder udføres i henhold til gældende standarder. Pudsreparationer skal være tørre og udhærdede inden videre behandling.
Ubehandlet tegl:	Teglsten skal pudses i henhold til gældende standarder inden videre behandling. Pudsreparationer skal være tørre og udhærdede inden videre behandling.
Tidligere malet:	Løstsiddende maling skal fjernes. Underlaget skal være tørt inden videre behandling.
Cementfiberplader:	Behandles iht. pladeleverandøres anbefaling.

Grunding

JOTUN Original Akryl Murprimer påføres fyldigt på bart murværk.

Topstrøg

2 strøg **JOTUN Original Akryl Murmaling.**

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Diverse

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.