

JOTAPROFF Dynamic 05

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar, mat dispersionsmaling uden opløsningsmidler med lav sideglans til indendørs brug på vægge i tørre rum. Kan også bruges i loftet.

Anvendelsesområde

Anvendes som mellem- og topstrøg på vægge af puds, beton, sandspartel, gips-/bygningsplader, glasvæv/-filt. Kan også bruges i loftet.



23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Overmalbar
Övermålningsbar
Dry to recoat



Min. air and
surface temp.



Vann/JOTUN
Penselrens

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	A, B og C.
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor .
Kulører	9918 Klassisk hvid NCS S 0500-N, 1759 Lys råhvid
Glansgrad	05
Generisk type	vandfortyndbar PVA
Tørstofindhold efter volumen	38 ± 2 volumen%
Litervægt	1.4
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

Påføringsværktøjer / -metoder

Påføres bedst med rulle eller højtrykssprøjte. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.43–0.50 mm (0.017'–0.020'')
Sprøjtevinkel	65–80°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	7 - 10	100 - 143	38 - 54

Fortynder

Må ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal under påføring være over +10°C.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	1 time(r)
Kan overmales efter	2 time(r)
Klar til brug	Ca. 24 time(r)
Gennemhærdet	4 uger

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.
Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling.

Underlag	Behandling
Bart metal:	Grunding: 1 x QUICK Bengalack Grunder . Topstrøg : 2 x JOTAPROFF Dynamic 05 .
Kridtende, smittende underlag:	Grunding: 1 x JOTAPROFF PVA 07 . Topstrøg: 2 x JOTAPROFF Dynamic 05 .
Sugende eller porøse underlag:	Grunding: 1 x JOTAPROFF PVA 07 . Topstrøg: 3 x JOTAPROFF Dynamic 05 .
Umalede bygningsplader/ gipsplader, overmalbar tapet/ glasvæv:	Grunding: 1 x JOTAPROFF PVA 07 . Topstrøg: 2 x JOTAPROFF Dynamic 05 .
Tekstiltapet:	Grunding: 1 x JOTUN Grunder til Tapet . Topstrøg: 2 x JOTAPROFF Dynamic 05 .
Tidligere malede underlag:	Tidligere malede underlag slibes matte og afstøves. Topstrøg: 2 x JOTAPROFF Dynamic 05 .
Underlag misfarvet af sod, nikotin e.l.:	Grunding: 1-2 x JOTUN Knast- og Spærregrunder Topstrøg: 2 x JOTAPROFF Dynamic 05 .

Rengøring

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være $< +40^{\circ}\text{C}$.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.



Produktet opfylder kravene i BREEAM-NOR for VOC og A20-listen.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.