

## JOTAPROFF Dynamic 05

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vandfortyndbar, mat dispersionsmaling uden opløsningsmidler med lav sideglans til indendørs brug på vægge i tørre rum. Kan også bruges i loftet.

#### Anvendelsesområde

Anvendes som mellem- og topstrøg på vægge af puds, beton, sandspartel, gips-/bygningsplader, glasvæv/-filt. Kan også bruges i loftet.



23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Overmalbar  
Overmålningsbar  
Dry to recoat



Min. air and  
surface temp.



Vann/JOTUN  
Penselrens

### Produktdata

|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emballagestørrelser</b>          | Iht. den til enhver tid gældende prisliste.                                          |
| <b>Fås i følgende baser</b>         | A, B og C.                                                                           |
| <b>Toning</b>                       | Baser skal tones i <b>Jotun Multicolor</b> .                                         |
| <b>Kulører</b>                      | 9918 Klassisk hvit NCS S 0500-N, 1759 Lys råhvid                                     |
| <b>Glansgrad</b>                    | 05                                                                                   |
| <b>Generisk type</b>                | vandfortyndbar PVA                                                                   |
| <b>Tørstofindhold efter volumen</b> | 38 ± 2 volumen%                                                                      |
| <b>Litervægt</b>                    | 1.4                                                                                  |
| <b>VOC for brugsklar blanding</b>   | EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC. |

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Påføres bedst med rulle eller højtrykssprøjte. Påføres fyldigt og ensartet.

#### Vejledende data for airless spray

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Sprøjtedyse</b>   | 0.43–0.50 mm (0.017–0.020")                |
| <b>Sprøjtevinkel</b> | 65–80°                                     |
| <b>Dysetryk</b>      | Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> ) |

## Rækkeevne og filmtykkelse

|            | Forbrug pr. strøg<br>(m <sup>2</sup> /liter) | Filmtykkelse pr. lag<br>(µm) |                |
|------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------|
|            |                                              | Våd (beregnet)               | Tør (beregnet) |
| Anbefalet: | 7 – 10                                       | 100 – 143                    | 38 – 54        |

## Fortynder

Må ikke fortyndes.

## Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal under påføring være over +10°C.

## Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

## Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

### Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Relativ Fugtighed (R.F.) | 50%   |
| Lufttemperatur           | 23 °C |
| Overfladetemperatur      | 23 °C |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Berøringstør        | 1 time(r)      |
| Kan overmales efter | 2 time(r)      |
| Klar til brug       | Ca. 24 time(r) |
| Gennemhærdet        | 4 uger         |

## Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.  
Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling**.

| Underlag                                                             | Behandling                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bart metal:                                                          | Grunding: 1 x <b>QUICK Bengalack Grunder</b> .<br>Topstrøg: 2 x <b>JOTAPROFF Dynamic 05</b> .      |
| Kridtende, smittende underlag:                                       | Grunding: 1 x <b>JOTAPROFF PVA 07</b> .<br>Topstrøg: 2 x <b>JOTAPROFF Dynamic 05</b> .             |
| Sugende eller porøse underlag:                                       | Grunding: 1 x <b>JOTAPROFF PVA 07</b> .<br>Topstrøg: 3 x <b>JOTAPROFF Dynamic 05</b> .             |
| Umalede bygningsplader/<br>gipsplader, overmalbar tapet/<br>glasvæv: | Grunding: 1 x <b>JOTAPROFF PVA 07</b> .<br>Topstrøg: 2 x <b>JOTAPROFF Dynamic 05</b> .             |
| Tekstiltapet:                                                        | Grunding: 1 x <b>JOTUN Grunder til Tapet</b> .<br>Topstrøg: 2 x <b>JOTAPROFF Dynamic 05</b> .      |
| Tidligere malede underlag:                                           | Tidligere malede underlag slibes matte og afstøves.<br>Topstrøg: 2 x <b>JOTAPROFF Dynamic 05</b> . |

Underlag misfarvet af sod,  
nikotin e.l.:

Grundning: 1–2 x **JOTUN Knast- og Spærregrunder**  
Topstrøg: 2 x **JOTAPROFF Dynamic 05**.

## Rengøring

**JOTUN Special Wipes** anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

## Vedligeholdelse

Nymalede underlag må ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.



Produktet opfylder kravene i BREEAM® NOR for VOC og A20-listen.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

**00-1**

1993

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
mail@jotun.dk

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.