

Private Label cement 42,5

Privat Label cement 42,5 har en styrkeklasse på 42,5. Cementen er velegnet til at løse "lette beton-opgaver" hvor der ikke stilles særlige byggetekniske krav til den færdige løsning med hensyn til styrker.

Opgaver som Private Label cement 42,5 kan anvendes til

- + Indendørskonstruktioner f.eks. trapper
- + Fundamenter i parcelhuse og garager
- + Indendørs klaplag i parcelhuse
- + Indendørs underbeton til klinke- og trægulve

Opgaver som Private Label cement 42,5 ikke bør anvendes til

- ÷ Betongulve udsat for kraftigt slid f.eks. staldgulve
- ÷ Udendørs murværk
- ÷ Konstruktioner i aggressive miljøer såsom steder med salt, gylle, foder m.m.
- ÷ Udvendig sokkelpuds

Privat Label cement 42,5 har et højt alkaliindhold i forhold til BASIS- og RAPID cement, som begge har et lavt alkaliindhold. Et højt alkaliindhold vil sammen med tilslagsmaterialer med kisel - hvilket er normalt i Danmark -, give en væsentlig forøget risiko for alkalikisel reaktioner såsom revner i betonen. Anvendes Private Label cement til gulve eller slidlag er der risiko for svindrevner, da betonen udtørreer forholdsvis hurtigt.

Blandingsforhold for Privat Label cement 42,5

Blandingsforholdet er beregnet efter rumfang	Cement	Sand	Sten	Cement/Støbemix
 Til fundamenter i parcelhuse og garager	1	3	4,5	1:6
 Til klaplag i parcelhuse	1	3.5	5	1:7
 Til indendørs konstruktioner og underbeton til klinke- og trægulve	1	2	3	1:4

Forhandlerstempel: