

Produktdatablad: SOLID Stolpebeton

Anvendelsesområde

SOLID Stolpebeton er en støbebeton til faststøbning af fx postkasser, hegnspæle, skilte, trampoliner, stolpesko, gyngestativer og andre ikke bærende stolper/pæle af træ, jern eller beton.

Produktbeskrivelse

SOLID Stolpebeton er klar til brug og skal kun tilsættes vand. Farven og kornstørrelsen kan variere, hvilket er uden betydning, da stolpebeton anvendt til formålet ikke er synlig. SOLID Stolpebeton har en deklareret trykstyrke på min. 10 MPa.

Blanding

SOLID Stolpebeton blandes normalt i hullet, men kan også forblandes, inden den hældes i hullet. 18 kg SOLID Stolpebeton giver ca. 8,5 L færdigt materiale.

Der tilsættes ca. 2,2 liter vand til en 18 kg sæk. Vandtilsætningen kan justeres efter ønsket konsistens.

Udførelse

Stolpen/pælen placeres i hullet og fikseres i den ønskede position og højde. Derefter hældes halvdelen af vandet i hullet. SOLID Stolpebeton tilsættes direkte fra sækken og vand og stolpebeton blandes direkte i hullet, fx med en pind/stang. Slutvis tilsættes resten af vandet til betonen har en jordfugtig konsistens. Der røres igen lidt i betonen i hullet, og det kontrolleres, at stolpen/pælen stadig er i den ønskede position. Betonen komprimeres/stampes omkring stolpen. Afstivning af stolpen kan normalt fjernes dagen efter (afhængigt af temperatur). Temperaturen under udførelse skal være minimum +5 °C. Produktet må ikke udsættes for frost i afbindings- og hærdeperioden.

Opbevaring

Tørt og uåbnet, hævet fra underlaget på paller. Tåler frost.

Holdbarhed

12 måneder fra produktionsdato.

Kvalitet og miljø

Saint-Gobain Weber er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S. Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

For yderligere oplysninger se www.bygma.dk.

Emballage

- 18 kg
- PR-nr.: 1952346
- DB nr.: 2443173